



DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Tempo Geçiş Astarı

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı , aderans gücü yüksek, yapı son kat geçiş astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü görevi görerek tutunmayı artırır, Üzerine uygulanacak boyanın yüzey tarafından fazla emilmesini engellediği için boya sarfiyatını azaltır. Sentetik esaslı boya üzerine su bazlı boya uygulamalarında geçiş amacıyla kullanılır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Tempo Geçiş Astarı, sentetik esaslı boya üzerine su bazlı boya uygulamalarından önce geçiş astarı olarak kullanılır. Bunun yanında brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılabilir.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler, düzgün, kuru, temiz ve sağlam, boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan temizlendikten sonra gerekli yüzey düzeltmeleri sonrasında Tempo Geçiş Astarı ile işlem yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulması gerekmektedir (28 gün).

Eski ve yeni sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı boyaya geçilmeden önce ve parlak, İpek mat-Yarı mat su bazlı boyalarda (astar uygulaması öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılması gereklidir.

Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile + 30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç	: 140 bar
Meme Açısı	: 50°
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.013"
İnceltme (Su)	: %5 (Hacimce)

İNCELTME ORANI

Fırça ve rulo ile uygulamalarda en çok %10 su ile inceltilir. Püskürtme ile yapılacak uygulamalarda maksimum %5 oranında temiz su ile inceltilmelidir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, HR:%65)

Dokunma kuruması	: 1-2 saat
Boya uygulaması	: 6 saat
Sentetik esaslı boya üzerine uygulama	: 24 saat

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve inceltme oranına bağlı olarak 1 Kg ile tek katta 9 m² 'ye kadar alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

20 Kg, 3.5 Kg

UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İFADESİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr

**Poz No**

15.540.1205, 15.540.1206, 15.540.1207, 15.540.1211, 15.540.1214, 15.540.1215, 15.540.1217, 15.540.1218, 15.540.1220, 15.540.1221, 15.540.1232, 15.540.1233, 15.540.1301, 15.540.1302, 15.540.1303

Rayiç No

10.300.1151

Bu teknik fy normal Őartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar iin teknik personele danıŐınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya ıkacak hatalar retici firmaya sorumluluk yklemeyiz. Bu bilgilerin deđiŐtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu rn TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ő. tarafından retilmektedir.

Rev1 Őubat 2021

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ő.

Gebze Organize Sanayi Blgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr